


Сухая смазка **OKS 536** - графитовое связывающее покрытие, на основе воды, высыхающее на воздухе

Области применения



Условия эксплуатации смазочных материалов



Главные преимущества

Сухая смазка OKS 536 - графитовое связывающее покрытие, на основе воды, высыхающее на воздухе.

Высокотемпературная и устойчивая к давлению пленка сухой смазки для температур, когда смазывание смазкой и маслом неприменимы. Может распыляться на горячую поверхность. Экономична, т.к. разводится водой в соотношении до 1:5.

Цвет, основные компоненты: Черный/ графит, добавки, вода

Температурный диапазон (градусов C): от -35° до +600° C

Плотность (г/см2): 1,1

Температура воспламенения (градусов C): нет

Применение, сушка, отверждение: Скользящая поверхность должна быть очищена и обезжирена. Время высыхания слоя примерно 30 минут при +20°. Ускорение при повышении температуры.

Экономичность (м2/кг твердые, м2 аэрозоли):

Области применения: Сухое смазывание в случае, когда смазывание маслом или смазкой неприменимо, например для цепей в печах или духовых шкафах.

Упаковка: канистры 5кг, канистры 25кг

	Стандарт	Условия	Ед.измерения	Значение
Консистентные смазки				
Вид				графит
Связующее вещество				
Вид				органическое вяжущее
Растворяющие средства				
Вид				вода
Слой пленки				
Время высыхания		+20°C		0,5
Растворитель				вода
Растворение				макс. 1:5

Данные				
Плотность	DIN EN ISO 3838	+20°C	г/мл	1,1
Цвет				черный
Рабочая температура				
Минимальная рабочая температура			°C	-35
Максимальная рабочая температура			°C	600
Выпуски/Спецификация				
Пищевая промышленность				Согласно §31, Para. 1. LMBG
				Выпуски из LGA Nuremberg
				NSF H2 Рег.номер 130416